

Werk

Label: Abstract

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?31311028X_0069|log57

Kontakt/Contact

Digizeitschriften e.V.
SUB Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen

✉ info@digizeitschriften.de

jak patrno z obr. 5a, b a 6a, b, kde jsou reprodukovány snímky jednak velkých ploch, jednak úzkých proužků hrubozrnného Cu a Al-plechu. Snímky týchž dvou materiálů, získané však fokusační metodou se štěrbinou, jsou reprodukovány v obr. 7a, b.

Popsaná metoda bez štěrbiny se hodí pro svou velkou světlost a z ní plynoucí zkrácení expoziční doby ke studiu změn materiálu během různých chemických a fysikálních pochodů. V obr. 8 jsou reprodukovány snímky, získané touto fokusační metodou bez štěrbiny při rekrystalisaci Cu-plechu. Rekrystalisace byla způsobena spojitým zvyšováním teploty. Ze snímků je patrný počátek rekrystalisace (snímek 5), postupný růst krystalků a tvorba kyličníků (snímky 6 a 7; kde jsou patrný nové čáry na krátkovlnné straně).

Spektroskopický ústav Karlovy university v Praze.

*

**Methode ohne Spalt großer Lichtstärke zum Studium
der Polykristallite durch Röntgenstrahlen.**

(Inhalt des vorstehenden Artikels.)

Es wird eine Methode von großer Lichtstärke zum Studium der Feinstruktur der Polykristallite mit Hilfe der Röntgenstrahlen beschrieben. Diese Methode besteht darin, daß an Stelle des Spaltes direkt der Strichfokus der technischen Feinstruktur-röntgenröhren benutzt wird. Die ebene Reflektionsfläche des untersuchten Polykristalliten wird in der Mitte des Kreisspektrographen an dessen Umfang der Fokus der Röhre und der photographische Film sich befindet, angebracht. Der Incidenzwinkel des Mittelstrahles des Primärstrahlbündels wird gleich dem Braggschen Winkel der entsprechenden Debye-Linie gewählt. Mit Hilfe dieser Methode können infolge der Kürze der Expositionszeiten (1 sec. bei 16 MA und 40 KV) Änderungen der Struktur und der Körnigkeit der Polykristallite bei verschiedenen chemischen und physikalischen Prozessen registriert werden.

Kreslila A. Kochanovská. Archiv JČMF.